# ALTAIR

**Composizione**
100% Trevira CS

**Altezza**
Ca. 146 cm

**Peso**
517 g/m 2 755 g/mtl
(+/-5%)

**Resistenza all'abrasione**
50.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**
4 (EN ISO 12945-2)

**Ignifugazione**
UNI 9177 Classe 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2 (C&M)
BS 5852-Part 0-1 (C&M)
UNI 9175 1-IM
NFPA 260:2013
NFPA 701:2015
DIN 4102 B1
BS 7176:2007
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7 - 8

**Solidità alla luce** 5
(EN ISO 105-B02)

**Solidità allo sfregamento**
Umido 4/5; Secco 5
(EN ISO 105-X12)

**Lavaggio**
Lavaggio a umido
Seguire simboli ISO

**Note**
Tessuto tinto in filo anche per utilizzo tendaggio.
L'eventuale presenza di irregolarità nel filato è da considerare caratteristica del prodotto trattandosi di filo effetto naturale. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in filo.
Lavorare separatamente i vari lotti di consegna.

**Composition**
100% Trevira CS

**Width**
App. 146 cm

**Weight**
517 g/m2 755 g/mtl
(+/-5%)

**Abrasion resistance**
50.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**
4 (EN ISO 12945-2)

**Flammability**
UNI 9177 Class 1
California TB 117:2013 EN 1021-1&2 (C&M)
BS 5852-Part 0-1 (C&M) UNI 9175 1-IM
NFPA 260:2013
NFPA 701:2015
DIN 4102 B1
BS 7176:2007
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8

**Light fastness**
5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**
Wet 4/5; Dry 5
(EN ISO 105-X12)

**Cleaning**
Wet cleaning Please see the ISO symbols

**Note**
This fabric is yarn-dyed and is suitable also for curtains.
Possible irregularities of the yarn must be considered as a feature of the product because it's a yarn with natural. effect.
Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately different delivery lots.

**Composition**
100% Trevira CS

**Largeur**
Env. 146 cm

**Poids**
517 g/m2 755 g/mtl
(+/-5%)

**Résistance à l'abrasion**
50.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

**Boulochage**
4 (EN ISO 12945-2)

**Flammabilité**
UNI 9177 Classe 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2 (C&M) BS 5852-Part 0-1 (C&M)
UNI 9175 1-IM
NFPA 260:2013
NFPA 701:2015
DIN 4102 B1
BS 7176:2007
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8

**Solidité à la lumiére**
5 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement**
Mouillé 4/5; Sec 5
(EN ISO 105-X12)

**Nettoyage**
Lavage à l'eau Se référeraux symboles ISO

**Remarque**
Tissu teint en fil adapté pour les rideaux. Les éventuelles irrégularités dans le fil sont à considérer comme des caractéristiques des fibres avec un effet naturel.
Il peut y avoir des différences chromatiques d'un lot à l'autre dans des proportions d'usage qui sont à considérer selon les normes habituelles de tolérance en matière de teinture en fil.
Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

**Zusammensetzung**
100% Trevira CS

**Breite**
Ca. 146 cm

**Gewicht**
517 g/m2 755 g7mtl
(+/-5%)

**Scheuerfestigkeit**
50.000 Martindale Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**
4 (EN ISO 12945-2)

**Feuersicherung**
UNI 9177 Klasse 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2 (C&M)
BS 5852-Part 0-1 (C&M) UNI 9175 1-IM
NFPA 260:2013
NFPA 701:2015
DIN 4102 B1
BS 7176:2007
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8

**Lichtechtheit**
5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**
Nass 4/5; Trocken 5
(EN ISO 105-X12)

**Reinigung**
Nassreinigung Gemäß ISO Symbolen

**Anmerkung**
Garngefärbtes Gewebe geeignet für Vorhänge.
Mögliche Fadenunregelmä-ßigkeiten sind als warenty-pische Eigenschaften zu betrachten, da es ist ein Garn mit natürlicher Wirkung.
Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen garngefärbter Stoffe als normal anzusehen.
Verschiedene Lieferpartien sind separat zu verarbeiten.

JONAS IHREBORN
www.ihreborn.se

OEKO TEX®
STANDARD 100
18CX00015
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

Trevira CS Club
Silver Member
2016