POLLUX



Composizione
33%VI 29%PC
15%WO 8%CO 7%PL
6%LI 1%PA 1%EA

Altezza
Ca. 140 cm

Peso
882 g/m2 1235 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione
60.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione
California TB 117:2013
C&M EN 1021.1.2 C&M
BS 5852.1.1979

Solidità alla luce
5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento
Umido 4; Secco 5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio
Lavaggio a secco
Seguire simboli
ISO

Composition
33%VI 29%PC
15%WO 8%CO 7%PL
6%LI 1%PA 1%EA

Width
App. 140 cm

Weight
882 g/m2 1235 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance
60.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2)

Flammability
California TB 117:2013
C&M EN 1021.1.2
C&M BS 5852.1.1979

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet 4; Dry 5
(EN ISO 105X12)

Cleaning
Dry cleaning
Please see the ISO
symbols

Composition
33%VI 29%PC
15%WO 8%CO 7%PL
6%LI 1%PA 1%EA

Largeur
Env. 140 cm

Poids
882 g/m2 1235 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion
60.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage
5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité
California TB 117:2013
C&M EN 1021.1.2 C&M
BS 5852.1.1979

Solidité à la lumiére
5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement
Mouillé 4; Sec 5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage
Lavage à sec
Se référer aux symboles
ISO

Zusammensetzung
33%VI 29%PC 15%WO
8%CO 7%PL 6%LI
1%PA 1%EA

Breite
Ca. 140 cm

Gewicht
882 g/m2 1235 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit
60.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung
California TB 117:2013
C&M EN 1021.1.2
C&M BS 5852.1.1979

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass 4; Trocken 5
(EN ISO 105X12)

Reinigung
Trockenreinigung
Gemäß ISO
Symbolen

JONAS IHREBORN

www.ihreborn.se