ROSS



Composizione
100% Trevira CS

Altezza
Ca. 140 cm

Peso
270 g/m2 378 g/mtl (+/-5%)

Resistenza all'abrasione
45.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione
UNI 9177 – Classe 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2 (C&M) BS
5852.2006 (C&M)
NFPA 701:2015 UNI
9175 - Classe 1.IM IMO
MSC 307(88) Annex 1
part. 7-8 DIN 4102 B1

Fonoassorbenza
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,60

Solidità alla luce
5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento
Umido 5; Secco 4
(EN ISO 105-X12)

Lavaggio
Lavaggio a umido
Seguire simboli ISO

Note
Questo prodotto è stato tinto in pezza, seguendo un particolare processo di lavorazione meccanica, per ottenere un aspetto ed una mano non omogenei. Pertanto, eventuali pieghe o non uniformità di tintura e/o aspetto, non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche dell'articolo. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze

Composition
100% Trevira CS

Width
App. 140 cm

Weight
270 g/m2 378 g/mtl (+/-5%)

Abrasion resistance
45.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Flammability
UNI 9177 – Class 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2 (C&M) BS
5852.2006 (C&M)
NFPA 701:2015 UNI
9175 - Classe 1.IM IMO
MSC 307(88) Annex 1
part. 7-8 DIN 4102 B1

Sound absorption
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,60

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet 5; Dry 4
(EN ISO 105X12)

Cleaning
Wet cleaning warp
Please see the ISO symbols

Note
This product has been piece-dyed, following a certain mechanical working process in order to obtain a non homogenous aspect. Therefore, possible folds or non uniformities of dyeing and/or aspect, must not be considered flaws but rather unique features of this article. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this

Composition
100% Trevira CS

Largeur
Env. 140 cm

Poids
270 g/m2 378 g/mtl (+/-5%)

Résistance à l'abrasion
45.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage
4/5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité
UNI 9177 – Classe 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2 (C&M) BS
5852.2006 (C&M)
NFPA 701:2015
UNI 9175 - Classe 1.IM IMO
MSC 307(88) Annex 1 part.
7-8 DIN 4102 B1

Absorption acoustique
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,60

Solidité à la lumiére
5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement
Mouillé 5; Sec 4
(EN ISO 105X12)

Nettoyage
Lavage à l'eau Se référer
aux symboles ISO

Remarque
Ce produit a été teint en pièce suivant un processus mécanique particulier pour obtenir une main et un aspect non homogènes. Il faut considerer comme une caractéristique intrinsèque du produit les éventuels plis ainsi que le manque d'uniformité qui pourrait aparaitre dans la teinture et dans l'aspect. Les différences chromatiques entre les divers lots sont à considérer avec le degré de tolérance habituel pour les tissus teints en pièce.
Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

Zusammensetzung
100% Trevira CS

Breite
Ca. 140 cm

Gewicht
270 g/m2 378 g/mtl (+/-5%)

Scheuerfestigkeit
45.000 Martindale Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung
UNI 9177 – Klasse 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2 (C&M)
BS 5852.2006 (C&M)
NFPA 701:2015
UNI 9175 - Classe 1.IM
IMO MSC 307(88) Annex 1
part. 7-8 DIN 4102 B1

Schalldämmung
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,60

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass 5; Trocken 4
(EN ISO 105X12)

Reinigung
Nassreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung
Dieser Artikel ist mittels eines besonderen mechanischen Verarbeitungsverfahrens stückgefärbt, um ein nicht homogenes Aussehen und eine nicht homogene Haptik zu bewirken. Deshalb sind mögliche Falten oder Unregelmäßigkeiten bei Farbe und/oder Aussehen nicht als Fehler zu betrach-ten, sondern als waren-typische Eigenschaften.
Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen stückgefärbter Stoffe als normal anzusehen.
Verschiedene Farbpartien sind separat zu verarbeiten.

JONAS IHREBORN
www.ihreborn.se

OEKO TEX®
STANDARD 100
18CX00015
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

Trevira CS Club
Silver Member
2016